

Vinter-overaller



Didriksons
Björnen



Stormberg
Kullen



Isbjörn of Sweden
Penguin



KappAhl
Kaxs proxtec



Stadium
Everest K SKI



Polarn
Lorence



Helly Hansen
K Snowfall



Reima
Stavanger



Nordbjörn
Nordkap



Hummel
Hml Powder/Crystal

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--------------|---------------------|-------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------|------------|
| Konsumentkontakt | didriksons.se | stormberg.se | isbjornofsweden.com | kappahl.com | stadium.se | polarnopyret.se | hellyhansen.com | reima.com | jollyroom.se | hummel.net |
| Cirkapris (kronor) | 1 300 | 1 000 | 2 000 | 900 | 800 | 1 400 | 1 900 | 1 600 | 1 300 | 1 400 |

PRODUKTINFORMATION

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------------|---------------|
| Tillgängliga storlekar (cl) | 80-140 | 86-122 | 80-128 | 80-128 | 80-140 | 98-128 | 1-9 (år) | 92-140 | 80-140 | 98-140 |
| Råd vid tvätt / torkning | 40°C/ej torktumling | 40°C/ej torktumling | 40°/40°C i torkskåp el torktumling | 40°C/ej torktumling | 40°C/ej torktumling | 40°C/torktumling | 40°C/torktumling | 40°C/torktumling el torkskåp | 40°C/ej torktumling | 40°C/låg temp |
| Tillverkningsland | Bangladesh | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina | Bangladesh | Kina | Kina | Kina |

UTVALDA MÄTVÄRDEN FRÅN TESTET

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|--------|--------|--------|---------------|-----------------|--------|---------------|-----|
| Vattentäthet tyg (cm H2O) | >1 000 | >1 000 | >1 000 | >1 000 | >1 000 | >1 000 | >1 000 | >1 000 | >1 000 | 890 |
| Vattentäthet sämsta söm (cm H2O)* | 920 | >1 000 | 420 | 540 | 440 | 330 | 460 | 130 | 95 | 38 |
| Nötning, medelvärde (antal varv före trådbrott) | 1 000 | 500 | 2 300 | 1 000 | 1 300 | 1 000 | 1 300 | 2 000 | 1 300 | 800 |
| Rivstyrka, sämsta värdet (N) | 70 | 113 | 28 | 45 | 64 | 54 | 15 | 80 | 24 | 131 |
| Förekomst av PFAS (mg/kg)** | - | PFOA (0,0035) | - | - | - | PFOA (0,0024) | 6:2 FTOH (1,33) | - | PFOA (0,0033) | - |

DELBETYG 1 TILL 5 DÄR 5 ÄR BÄST (VIKT AV TOTALBETYG INOM PARENTES)

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Vattentäthet (40%) | 4,8 | 5,0 | 3,8 | 4,1 | 3,9 | 3,7 | 3,9 | 2,8 | 2,6 | 2,0 |
| Slitstyrka (30%) | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 3,1 | 2,5 |
| Andningsförmåga (10%) | 3,4 | 4,1 | 3,1 | 4,3 | 3,8 | 3,3 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,8 |
| Rivstyrka (10%) | 4,0 | 5,0 | 2,8 | 3,4 | 3,8 | 3,6 | 1,5 | 4,2 | 2,4 | 5,0 |
| Vattenavvisande ytteryg (10%) | 4,3 | 1,5 | 5,0 | 2,5 | 2,7 | 4,3 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 4,5 |
| TOTALBETYG | 4,0 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 2,9 | 2,9 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|--|--|---|---|---|---|---|---|--|
| Kommentar | Bäst i test. | Mest vattentät. Bäst rivstyrka. Dålig slitstyrka. Ej vattenavvisande ytteryg. Innehåller resthalter av PFOA. | Vattentät och mycket vattenavvisande ytteryg. Sämre rivstyrka. | Vattentät och mycket bra andning. Mindre vattenavvisande ytteryg. | Vattentät men mindre vattenavvisande ytteryg. | Vattentät och vattenavvisande ytteryg. Innehåller resthalter av PFOA. | Vattentät. Mycket vattenavvisande. Sämst rivstyrka. Innehåller PFAS över Ökotex gränsvärde. | Axelsöm ej vattentät. Bra rivstyrka och mycket vattenavvisande ytteryg. | Bensöm ej vattentät och sämre rivstyrka. Innehåller resthalter av PFOA. | Bensöm ej vattentät. Sämre slitstyrka. Bäst rivstyrka. Mycket vattenavvisande ytteryg. |
|-----------|--------------|--|--|---|---|---|---|---|---|--|